

Arlok

Ремонтная смесь для пола и стен

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Ремонтная смесь Arlok регулируется от эластичной до стабильной по форме, максимальная толщиной слоя до 50 мм, легко поддается моделированию.
- Затвердевает быстро и без усадки, мелкозернистая.
- Морозостойкая при транспортировке.
- Подходит для применения под мебель на роликах (при толщине слоя от 2 мм) и на полах с подогревом.
- При необходимости, можно увеличивать массу готового раствора, добавляя до 30% кварцевого песка.

НАЗНАЧЕНИЕ



- Ремонтная смесь предназначена для заполнения отверстий и углублений (трещин, сколов) на поверхности пола и стен, выравнивания деревянных полов в комбинации с армирующей тканью, формирования и выравнивания ступеней лестниц и пандусов.
- Для применения внутри и снаружи помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	цемент, пластифицирующие связующие
Цвет	серый
Консистенция	порошок
Жизнеспособность готовой смеси	ок.15 мин
Прочность при сжатии (через 28 суток)	40 МПа
Прочность при изгибе (через 28 суток)	7 МПа
Время высыхания	24 часа
Время затвердения	45-60 мин.
Способ нанесения	широкий шпатель (см. раздел «Применение продукта»)
Расход	ок.1,6 кг/м ² на 1мм толщины слоя.
Количество воды на 1 кг сухой смеси	220 мл-240 мл (в зависимости от назначения)
Условия хранения:	в прохладном и сухом месте.
Срок хранения:	12 месяцев (в целостной заводской упаковке).
Морозостойкость:	допускается транспортировка при отрицательных температурах.
Условия применения:	t 5 -25°C, относительная влажность воздуха <75% (рекоменд. <65%).

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения.

Arlok

Ремонтная смесь для пола и стен

ТРЕБОВАНИЕ К ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность для нанесения должна быть прочной на давление и разрыв, чистой, длительное время сухой, очищенной от жира и грязи, свободной от трещин и пыли, без уменьшающих сцепление слоев согласно требованиям СНиП 3.04.01-87. Поверхность с недостатками необходимо дополнительно доработать: отшлифовать, нанести грунтовку. В случае возникновения сомнений обращайтесь за дополнительной технической консультацией к производителю.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Ремонтную смесь Arlok необходимо смешать с чистой холодной водой.

В зависимости от целей применения следует соблюдать следующее соотношение:

- для получения стабильной по форме массы – прибл. 220 мл воды на 1 кг смеси, что позволяет более комфортно работать по вертикальным основаниям;
- для получения эластичной по форме массы – прибл. 240 мл воды на 1 кг смеси, для выравнивания и заполнения больших углублений на горизонтальных поверхностях.

Готовый раствор нанести на основание и разровнять. Время выработки раствора – 15 мин. Минимальная толщина слоя для применения под мебель на роликах – 2 мм. Ступени лестниц и другие места ремонта через 10-15 мин. после нанесения разгладить влажной мочалкой, щеткой или шлифовальным бруском. При нормальных климатических условиях можно ходить по поверхности через 45-60 минут. После этого периода времени можно также удалить вспомогательные доски (опалубку), придающие форму, в случае их использования. Укладка покрытий возможна через прибл. 24 часа. Нанесение выравнивающей смеси возможно после полного высыхания ремонтной смеси или на следующий день, что зависит от толщины нанесенного слоя и климатических условий. При этом на высохшую ремонтную смесь необходимо предварительно нанести грунтовку. При нанесении слоем более 5 мм можно добавлять в готовую ремонтную смесь кварцевый песок (размер зерна до 3 мм). При смешивании песок добавляется в последнюю очередь. Максимальное количество добавленного песка не должно превышать 30%. Во время высыхания ремонтной смеси следует избегать сквозняков и интенсивного воздействия солнечных лучей. При использовании на конструкциях с подогревом выключите отопление за 24 часа до начала работ. Температура пола должна быть макс. 18°C. Постепенное включение напольного отопления возможно через мин. 24 часа, при этом каждый день возможно добавлять по 5°C. Не использовать продукт при температуре ниже 5°C! Низкие температуры замедляют процесс затвердевания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внимательно изучите технические информации сопутствующих продуктов на предмет совместимости.

Хранить в недоступном для детей месте. Рекомендуется использовать перчатки. Проветривать помещение в процессе производства работ. При попадании в глаза или на кожу немедленно промыть водой, и обратиться к врачу. Пустая упаковка подлежит вторичной переработке. Затвердевшие остатки = бытовой мусор.

Не является финишным покрытием.

Не рекомендуется смешивать с другими продуктами, за исключением специально для этого предусмотренных.

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

1 кг.; 3 кг.; (пластиковое ведро)

EAN-13 (штрих-код): 4607164121853; 4607164121860;
